

TEXTURA PLUS

Karta techniczna

Zalecane użycie : Lekkie namioty – Namioty składane, Żagiel zacinający, Markizy składane

Uwagi : Tkanina z możliwością zadruku

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Ciężar	360		g/m ²	ISO 3801
Grubość	0.33		mm	ISO 5084
Nośnik	2x167/550 dTex PES HT 2x150/495 den			
Powłoka	PCV			
Wykończenie	obustronny druk, lakier satynowy			
Szerokości	250		cm	
Nawoje rolek	60		mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	150	190	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	12	22	daN	DIN 53.363
Przyczepność	5		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-1
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(100h)
Trudno zapalność	M2			NF P 92 503
	BS			BS 7837
	NFPA 701			NFPA 701



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

