

Arcade FR

Karta techniczna

Zalecane użycie : Lekkie namioty - Namioty składane, Markizy tarasowe, Markizy koszowe, Żagiel zacięający

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Nośnik	550 dTex PES HT 495 den			
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne			
Wykończenie	lakier Cleangard obustronnie			
Ciężar	500		g/m ²	ISO 3801
Szerokości	150	150 250 250 302	302 cm	
Nawoje rolek	30	60 30 60 30	60 mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	15	15	daN	DIN 53.363
Przyczepność	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wydłużenie pod obciążeniem	<1	<3	%	NF EN 15619
Odształcenie resztkowe	<0.4	<1.2	%	NF EN 15619
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(24h)
Trudno zapalność	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	B-S2-D0			Euroklasa EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

