

DICRISTAL FR 50

Karta techniczna

Zalecane użycie : Elastyczne okna

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Grubość	0.5		mm	ISO 5084
Powłoka	PCV			
Wykończenie	przezroczysty anty UV			
Ciężar	650		g/m ²	ISO 3801
Szerokości	137		cm	
Nawoje rolek	50		mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	26	24	MPa	ISO 527-3/2/200
	240	260	%	ISO 527-3/2/200
Stabilność wymiarowa	-4		%	DIN 53377
Wytrzymałość na zimno	-10		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	50		°C	(24h)
Odporność na ogień	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837

SAINT CLAIR
TEXTILES



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com



Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%. Saint Clair Textiles zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu. Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.