

SUNVIEW 12

Karta techniczna

Zastosowania : Ochrona słoneczna

| Charakterystyki | Wartości | | Jednostki | Normy |
|-------------------------------|----------------------------------|-------|------------------|----------|
| | Osnowa | Wątek | | |
| Charakterystyki ogólne | | | | |
| Nośnik | 1100dTex PES HT 990den | | | |
| Powlekanie | PVC Lowick powlekanie obustronne | | | |
| Waga | 390 | | g/m ² | ISO3801 |
| Współczynnik otwarcia | 12 | | % | |
| Grubość | 0.55 | | mm | ISO 5084 |
| Szerokość | | | cm | |
| Nawój rolki | | | mb | |

Odporność materiału

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-----|----------|----------------|
| Odporność na rozerwanie | 285 | 275 | daN /5cm | NF EN ISO 1421 |
| Odporność na rozdarcie | 65 | 50 | daN | DIN 53.363 |
| Przyczepność | 8 | | daN /5cm | NF EN ISO 2411 |
| Wytrzymałość na zimno | -30 | | °C | NF EN 1876-2 |
| Wytrzymałość na ciepło | 70 | | °C | (24h) |
| | M1 | | | NFP 92503 |
| Trudno zapalność | B1 | | | DIN 4102 |
| | BS (w trakcie) | | | BS 7837 |

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINTCLAIRTEXTILES

415, avenue de

Savoie F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 0474835100

Fax (+33) 0474835101

www.saintclairtextiles.com

