

Sunblock

Karta techniczna

Zalecane użycie : pergole, hale namiotowe, markizy tarasowe, glamping (luksusowy kamping), żagiel zacieniający, namioty cyrkowe

Uwagi : 100% opaque

Zapytaj nas o warunki gwarancji

Wartości

Charakterystyka	Osnowa	Wątek	Jednostki	Normy
-----------------	--------	-------	-----------	-------

Cechy ogólne

Nośnik	1100 dTex PES HT			
	990 den			
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne			
Wykończenie	lakier Cleangard obustronnie			
Ciężar	850		g/m ²	ISO 3801
Szerokości	250	250	cm	
Nawoje rolek	60	200	mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	32	28	daN	DIN 53.363
Przyczepność	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wydłużenie pod obciążeniem	<1	<2	%	NF EN 15619
Odkształcenie resztkowe	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(24h)
	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
Odporność na ogień	B-S2-D0			Euroklasa EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19

SAINT CLAIR
TEXTILES

5 ANS
YEARS
GARANTIE - WARRANTY

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

