

TEXTURA

Karta techniczna

Zalecane użycie : Lekkie namioty – Namioty składane, Żagiel zacieniający

Uwagi : Tkanina z możliwością zadruku

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		

Cechy ogólne

Nośnik	2x167/550 dTex PES HT 2x150/495 den		
Grubość	0.33	mm	ISO 5084
Powłoka	PCV		
Wykończenie	lakier inkjet obustronnie		
Ciężar	360	g/m ²	ISO 3801
Szerokości	320	320	cm
Nawoje rolek	30	60	mb

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	150	190	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	14	22	daN	DIN 53.363
Przyczepność	5		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-1
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(100h)
Odporność na ogień	M2			NF P 92 503
	BS			BS 7837
	NFPA 701			NFPA 701

SAINT CLAIR
TEXTILES



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR
TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

